

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

545 Calgary LDX

Landhausdiele 1-Stab XXL, Elegance Sortierung



Artikelnummer(n):	E0460

Sortierungsbeschreibung

Splint	nicht zulässig
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	vereinzelt zulässig aufgrund des natürlichen Wuchses
Äste fest verwachsen	vereinzelt in der Farbe des Holzes bis zu 30 mm im Durchmesser
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 15 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 20 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	nicht zulässig
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

545 Calgary LDX

Landhausdielen 1-Stab XXL, Villa Sortierung



Artikelnummer(n):	E7460 E7463 E7464 E7465
	E7466 E7471 E7473 E7479
	E7481 E7484 E7486 E7488
	E7492 E7495 E7498

Sortierungsbeschreibung

Splint	Splint an den Längskanten bis max. 3/4 der Dielenbreite. Max. ca. 15 % der Dielen
Spiegel / Markstrahlen	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig
Farbunterschiede	zulässig
Äste fest verwachsen	in der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	bis maximal 50 mm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 100 mm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gekittet)
Risse gekittet	unbegrenzt gekittete Risse als typisches Merkmal in Länge und Häufigkeit zulässig
Wurmlöcher	vereinzelt (max. 3 pro Diele)
Deckschichtstöße	nicht vorhanden

11 | 2018

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
 W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
 Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA®
 Natürlich schöne Räume



Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

545 Calgary LDX

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Aufbau der Holzdielen	Deckschicht: 4,2 mm Lamelle +/- 0,2 mm
	Mittellage: 8,3 mm Nadelholzstäbchen
	Gegenzug: 2,0 mm Nadelholz furnier
Aussehen der Oberfläche	1-Stab Diele im XXL Format, handgehobelt, tief gebürstet (je nach Sortierung), V4
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt)
Verbindungssystem	Nut & Feder Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung mit H-Verleimung oder vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke:	14,5 mm
Länge:	2.390,0 mm / 2.190,0 mm
Breite:	252,0 mm
Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	Nicht zutreffend
Bananenverzug entlang des Elements	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	D _{fl} s1
Formaldehyd	≤ 0,05 ppm (E1)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,09 m ² *K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Technisches Datenblatt

Deluxe Parkettböden

545 Calgary LDX

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,41 m ² / 2,21 m ²
Inhalte pro Palette	106 m ² / 97,15 m ²
Anzahl Dielen pro Paket	4 Stück / 4 Stück
Pakete pro Palette	44 Pakete / 44 Pakete

Allgemeine Produktdaten

Bauaufsichtl. Zulassung	Z-156.607-1449
DoP-Nummer	PAR1501545

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate

