

POLARWEISS EXTRA

matt, weiss (hoher Weißgrad)

für den Innenbereich

emissionsarm

DIN EN 13300:

Nassabriebklasse 3

Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Kl. 2 bei 7 m²/ltr.**Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:

Dieses für den Innenanstrich geeignete Produkt ist wasserdampfdiffusionsfähig, geruchsneutral und emissionsarm. Gestrichene Räume können schnell wieder bewohnt werden. Oft reicht ein Anstrich außerdem zeichnet es sich durch sein spritzarmes Verhalten bei der Verarbeitung mit dem Farbroller aus.

Lichtbeständigkeit:

sehr gut

Wetterbeständigkeit:

Nicht für den Außenbereich geeignet

Verträglichkeit:

abtönbar mit handelsüblicher Voll- und Abtönfarbe

Verwendungszweck:

Neu- und Renovierungsanstriche auf Raufaser- und Strukturputzen, Gipskartonplatten, alten Dispersionsfarben und Kunstharzputzen, Mauerwerk, Putz und Beton. Das Produkt ist zum Rollen, Streichen und Spritzen geeignet.

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig sowie fett- und staubfrei sein. Alte, nicht tragfähige Anstriche komplett entfernen. Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Neuputze, stark saugende oder mürbe, sandende Untergründe mit Tiefgrund LF vorbehandeln (einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt). Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig auftragen. Nicht bei Temperaturen unterhalb +8°C und nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten.

1. Anstrichaufbau

- Untergrund entsprechend vorbehandeln
- Bei kontrastreichen oder unterschiedlich saugenden Untergründen kann ein Erstanstrich mit max. 10 % Wasser verdünnt erforderlich sein.
- normalerweise genügt ein satter, gleichmäßiger Anstrich
- Streichen Sie zuerst Ecken und Kanten mit einem Pinsel oder einer kleinen Rolle
- große Flächen mit einer größeren Rolle streichen

2. Anstrichaufbau bei Alt- bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorbehandeln
- 1-2 Anstriche je nach Untergrundbeschaffenheit

Tipp: In den Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren.

Ergiebigkeit:ca. 7 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes**Verdünnungsmittel:** Wasser

Werkzeug: Farbroller, Flach- oder Heizkörperpinsel, Spritzgerät (Bitte beachten Sie die Angaben Ihres Geräteherstellers.)

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

oberflächentrocken: nach ca. 4 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter der Telefonnummer: +49 (0) 4124-606-188.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

GISBAU-Code: BSW20**WGK:** 1

Lagerung: Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gefahren-/ Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage bei Ihrem Händler erhältlich.

Allgemeine Hinweise:

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen.

Farbtöne / Glanzgrade: weiss / matt