

BIEGERADIUS

PE-ROHRE

Biegeradius in Abhängigkeit zur Verlegetemperatur

Angegeben sind die kleinsten zulässigen Biegeradien. Bei größeren Richtungsänderungen können Rohrbögen oder Formstücke eingesetzt werden. Segmentgeschweißte Rohrbögen sind bei Druckrohren nicht zulässig.

VERLEGETEMPERATUR	SDR 17	SDR 11	SDR 7,4
in °C	in mm	in mm	in mm
0 °C	50 x OD	50 x OD	50 x OD
10 °C	35 x OD	35 x OD	35 x OD
20 °C	20 x OD	20 x OD	20 x OD