

FRANKEN SYSTEMS GmbH · Südstraße 3 · 97258 Gollhofen

Geoplan Folien GmbH
Herrn Krol
Industriestraße 7
26188 Edeweicht

Ansprechpartner
Volker Kramer/KS

E-Mail
v.kramer@franken-systems.de

Telefon
+49 9339 988 96 -80

Gollhofen, den 25.02.21

Verträglichkeit EPDM Bahn ElastoTop
mit FRANKOSIL® 1K Plus, FRANKOLON® Thix und REVOPUR® WP200

Sehr geehrter Herr Krol,

vielen Dank für Ihre Nachfrage.

Wir haben die o.g. Materialkombinationen hinsichtlich ihrer Verträglichkeit geprüft.

Nach Prüfung in unserem Labor von FRANKOSIL® 1K Plus, FRANKOLON® Thix und REVOPUR® WP200 auf der EPDM Bahn ElastoTop können wir Ihnen hiermit bestätigen, dass wir eine Verträglichkeit erzielt haben.

Vorausgesetzt ist, dass die Verarbeitung unserer FRANKEN Systems Produkte nach unserer aktuellen Grundierungsempfehlung ausgeführt wird und der betreffende Bereich vor der Überarbeitung nach unseren Anweisungen gereinigt bzw. speziell vorbehandelt wird. Diese Maßnahmen können das Ergebnis der Dauerhaftigkeit beeinflussen.


Die Prüfung der Verträglichkeit wurde unter Laborbedingungen durchgeführt. Beim Einsatz unter Baustellenbedingungen können eventuell abweichende Ergebnisse erreicht werden. Weiterhin können laufende Produktänderungen an den Materialien auf denen angeschlossen wird, zur Veränderung des Ergebnisses führen.

Folgende Arbeitsschritte sind durchzuführen:

- Vorreinigung
- Reinigen mit TH 610 (V600) Verdünner/Reiniger / Abluftzeit ca. 15 Minuten
- Auftragen PR110 (FPO Primer) mit Scheuerpad / Abluftzeit ca. 15 Minuten

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Frankenland



i.A. Volker Kramer
Anwendungstechniker
FRANKEN SYSTEMS GmbH



FRANKEN SYSTEMS GmbH · Südstraße 3 · 97258 Gollhofen

Geoplan Folien GmbH
Herrn Krol
Industriestraße 7
26188 Edeweicht

Ansprechpartner
Volker Kramer/KS

E-Mail
v.kramer@franken-systems.de

Telefon
+49 9339 988 96 -80

Gollhofen, den 25.02.21

Verträglichkeit EPDM Dachabdichtung Prelasti S/ST
mit FRANKOSIL® 1K Plus, FRANKOLON® Thix und REVOPUR®WP200

Sehr geehrter Herr Krol,

vielen Dank für Ihre Nachfrage.

Wir haben die o.g. Materialkombinationen hinsichtlich ihrer Verträglichkeit geprüft.

Nach Prüfung in unserem Labor von FRANKOSIL® 1K Plus, FRANKOLON® Thix und REVOPUR®WP200 auf der EPDM Dachabdichtung Prelasti S/ST können wir Ihnen hiermit bestätigen, dass wir eine Verträglichkeit erzielt haben.

Vorausgesetzt ist, dass die Verarbeitung unserer FRANKEN Systems Produkte nach unserer aktuellen Grundierungsempfehlung ausgeführt wird und der betreffende Bereich vor der Überarbeitung nach unseren Anweisungen gereinigt bzw. speziell vorbehandelt wird. Diese Maßnahmen können das Ergebnis der Dauerhaftigkeit beeinflussen.

Die Prüfung der Verträglichkeit wurde unter Laborbedingungen durchgeführt. Beim Einsatz unter Baustellenbedingungen können eventuell abweichende Ergebnisse erreicht werden. Weiterhin können laufende Produktänderungen an den Materialien auf denen angeschlossen wird, zur Veränderung des Ergebnisses führen.

Folgende Arbeitsschritte sind durchzuführen:

- Vorreinigung
- Reinigen mit TH 610 (V600) Verdünner/Reiniger / Abluftzeit ca. 15 Minuten
- Auftragen PR110 (FPO Primer) mit Scheuerpad / Abluftzeit ca. 15 Minuten

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Frankenland



i.A. Volker Kramer
Anwendungstechniker
FRANKEN SYSTEMS GmbH

