



E-Mail : [info@cfpflex.com](mailto:info@cfpflex.com)  
 Website : [www.cfpflex.com](http://www.cfpflex.com)



100% Made in France

## DATENBLATT

Datum: 09/02/2022

PRODUKT	<b>UNIFLEX SPARKLES</b>		Funkelnde Plotter-Transferfolie für Textilien	
CODES	111SP, 125SP, 101SP, 195SP, 116SP, 121SP, 124SP	FARBEN	Fuchsia, Gold, Schwarz, Rot, Blau, Grün, Silber	
BESCHREIBUNG	Lösemittel- und PVC-freie Polyurethan-Beschichtung mit Funkel-Effekt, laminiert zwischen einem nichtklebenden Polyester-Trägerfolie und einem Heißschmelzkleber.			
THICKNESS (+/-5%)	Heißklebender Verbund: 60 microns.		Trägerfolie: 100 microns.	
TEXTILIEN	Baumwolle - Polyester - Polycotton			
VORTEILE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leichtes und schnelles genaues Entgittern.</li> <li>2. Kurze Verpresszeit bei niedriger Temperatur: 140°C / 10 Sekunden auf Baumwolle, Polyester, Polycotton</li> <li>3. Universeller Heißschmelzkleber mit exzellenter Verankerung auf den meisten Textilarten.</li> <li>4. Waschbarkeit: Schonwaschgang bei 30°C</li> <li>5. Elastisches und starkes Polyurethan, knitterfrei auch nach mehreren Wäschen.</li> <li>6. Die nichtklebende Trägerfolie ermöglicht eine einfache Verarbeitung und das Stapeln von entgitterten Motiven.</li> <li>7. Umweltfreundliches, wasserbasiertes, Lösemittel- und PVC-freies Polyurethan.</li> <li>8. "Low carbon profile" Herstellung: alle Produktionsschritte unter einem Dach.</li> <li>9. 100% "made in France" unter Verwendung europäischer Rohstoffe.</li> <li>10. Modernste Maschinen sowie exklusive Verfahren ermöglichen hohe Qualität zu besten Preisen.</li> </ol>			
ANPRESSDRUCK	Medium (hängt von der verwendeten Presse ab)			
TRÄGER-ENTFERNUNG	KALTABZUG			
HEISSVERPRESSUNG OHNE MEHRSCICHTIGE APPLIKATION	140°C/10 Sekunden Waschtemperatur: Schonwaschgang bei 30°C			
WEITERE EMPFEHLUNGEN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nicht geeignet für sehr kleine Buchstaben.</li> <li>2. Bei jedem Pressvorgang, Flex vor direkten Kontakt mit der Heizplatte mittels Backpapier schützen, damit die Heißschmelzkleberschicht bei Pressen-Öffnung nicht beschädigt wird.</li> <li>3. Erst 24 Stunden nach Applikation waschen.</li> <li>4. Keine aggressiven Waschmittel verwenden.</li> <li>5. Textil auf links bügeln.</li> <li>6. Unsere Produkte geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung in temperiertem und trockenem Raum lagern.</li> </ol>			
SICHERHEIT	Die ausgewählten Rohstoffe entsprechen den REACH-Normen, sind frei von PVC, Weichmachern, Schwermetallen, VOC, gemäß OEKO TEX Standard 100, Class 1.			
RESUBLIMATION	UNIFLEX SPARKLES kann auf sublimiertem Polyester angewendet werden. Das Produkt blockiert die Farbmigration aus dem Textil.			
AUFBÜGELN	Nach spiegelverkehrtem Schneiden mit Schere oder Plotter und dem Entgittern Motiv auf dem Textil platziert. Bügeleisen auf mittlere Temperatur stellen, keinen Dampf verwenden. Trägerfolie nach dem Abkühlen entfernen.			

Dieses Dokument kann jederzeit modifiziert werden. Bitte kontaktieren Sie unseren Verkauf.