

Lösungsmittelfreier Holzleim, für wasserfeste Verleimungen der Beanspruchungsgruppe D 3 nach DIN EN 204. Geprüft vom ift-Rosenheim.

- ▲ wasserfest, für alle Holzarten, für innen und außen
- ▲ gebrauchsfertig, lösungsmittelfrei, ideal für Fertigparkett und Laminat

Anwendungsbereich:

baufan® Holzleim D3 eignet sich zum Verleimen aller handelsüblichen Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtpressstoffplatten.

Rohstoffbasis:

Vinylacetat-Dispersion, Wasser, Konservierungsmittel und Hilfsmittel

Untergrundvorbereitung:

Die zu verleimenden Werkstücke passgerecht vorbereiten. Die Klebeflächen müssen sauber, fett- und staubfrei sein. Die ideale Holzfeuchtigkeit liegt bei 8–12 %. Höhere Feuchtigkeit verlängert die Abbindezeit.

Verarbeitung:

baufan® Holzleim D3 beidseitig mit einem Pinsel oder Leimkamm auftragen. Die gesamte Auftragsmenge sollte 150 - 200 g/m² betragen.

Nach möglichst kurzer Ablüftezeit die Füge Teile noch feucht zusammenpressen. Der Pressdruck sollte ca. 1 N/mm² betragen und ist ca. 15 Minuten aufrecht zu erhalten. Bei Schichtpressstoffplatten kann der Pressdruck auf 3 N/mm² und die Presszeit auf 30 Minuten erhöht werden.

Bei der Verlegung von Fertigparkett oder Laminatfußböden baufan® Holzleim D3 strangförmig auf beiden Seiten der Feder auftragen, die Bodenelemente zusammenschieben und anschlagen. Ausgepressten Leim sofort mit einem feuchten Tuch wegwischen.

In jedem Fall sind die Kleberichtlinien der Belaghersteller zu beachten.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

GISBAU – GISCODE für Verlegewerkstoffe: D1

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält: Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Verbrauch:

je nach Untergrund

► ab 150 - 200 g/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080410. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 080410 (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) bzw. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 und 170903 fallen) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

102794	20	x	60 g	Tube
102459	12	x	250 g	Tube
102466	6	x	500 g	Rüsselflasche
102473	6	x	1,0 kg	Rüsselflasche