

DECK-FIX

Isolier- und Deckanstrich

verhindert das Durchschlagen von Nikotin-, Ruß-, Fett- und Wasserflecken

DIN EN 13300:

Deckvermögen Klasse 1 bei 7 m²/l,

Nassabriebklasse 2

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Wasserverdünnbarer, hoch deckender Isolier- und Deckanstrich. Gute Isolier- und Absperrwirkung gegen diffusionsfähige Untergrundinhaltsstoffe.

Verträglichkeit:

Nicht mit anderen Materialien mischen, z. B. Dispersionsfarbe, Vollton-/Abtönfarbe.

Farbtöne/Glanzgrade: weiß/matt

Anwendungsbereiche:

Auf hartnäckig verschmutzten Untergründen, z. B. Beton-, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Faserzement, Holzwerkstoffe, hauffeste Dispersionsfarben/-putze, Tapeten und Styropor. Ideal für Raucher-/Kaminzimmer, Küche, Bad oder Räume, die schnell renoviert werden und wieder benutzbar sein sollen.

Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss geeignet, trocken, sauber, eben, trag-, haft- und saugfähig sein. Neuputze mindestens vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Starke Nikotin-, Rauch- oder Rußflecken sowie Ablagerungen mechanisch vorbehandeln (Abkratzen, Abschleifen (Staubmaske tragen)). Korrosionsempfindliche Metallteile entfernen oder mit einem nichtwässrigen Farblack schützen. Vor Gebrauch gut umrühren und gleichmäßig auftragen.

Anstrichaufbau:

- Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren.
- Unverdünnt in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, Airless spritzen.
- Bei sehr starken Verschmutzungen 2-mal streichen. Der 1. Anstrich muss mindestens 12 Stunden getrocknet sein.
- Nach Durchtrocknung mit Lack oder Farbe auf Wasserbasis überstreichbar.

Ergiebigkeit:

ca. 7 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug:

Pinsel, Rolle, Bürste, Airless-Spritzgerät (Bitte beachten Sie die Angaben Ihres Geräteherstellers.)

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 60 Minuten
griffest:	nach ca. 90 Minuten
durchgetrocknet und überarbeitbar:	nach ca. 12 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Acryl-Emulsion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Enthält ein Biozidprodukt CIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kategorie A/g (Wb): 30 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSW20

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.