

ROTSCHUTZPRIMER

für innen und außen
schnell trocknend
hervorragender Korrosionsschutz
haftvermittelnd

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteil:

Haftvermittelnder, hochwertiger, hoch widerstandsfähiger, schadstoffarmer Korrosionsschutz für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt zeichnet sich aus durch einen guten Verlauf, Blockfestigkeit, leichte Verarbeitbarkeit, sehr gute Schleifbarkeit / Fülle und sehr gute Deckung.

Wetterbeständigkeit: sehr gut im System

Verträglichkeit:

Die Farbtöne grau und rotbraun dieses Systems sind untereinander mischbar. Nicht mit anderen Produkten mischen.

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Haftvermittelnde Spezialgrundierung für alle Eisen- und Strahluntergründe wie Zäune, Gitter, Geländer, Rohre, Türen sowie Kleinteile. Das Produkt muss im Außenbereich immer mit einem Deckanstrich überarbeitet werden.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, rost- und fettfrei sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Untergründe entfernen, gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), Metallflächen gut entrostet. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig auftragen.

Anstrichaufbau:

1. auf Metall (Eisen)

- Untergrund fachgerecht vorarbeiten
- 1 - 2 mal grundieren mit diesem Produkt
- 1 - 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit Bunt-, Weiß- oder Acryllacken

2. auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrichen

- Untergrund fachgerecht vorarbeiten
- 1 mal grundieren mit diesem Produkt
- 1 - 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit Bunt-, Weiß- oder Acryllacken

Ergiebigkeit:

ca. 10 - 15 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnung:

verarbeitungsfertig eingestellt, ggfs. Terpentinersatz

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Pinselreiniger oder Universalverdünner

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 1 – 2 Std.
grifffest: nach ca. 8 Std.
Überstreichbar: nach ca. 12 Std.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, anorganische/ organische Pigmente, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL 20

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.