

BIOFA Teaköl auch für Gartenmöbel Art. Nr. 3752

Eigenschaften

BIOFA Teaköl ist eine farblose Verkochung aus natürlichen Ölen und Harzen zur Holzoberflächenbehandlung für Garten- und Terrassenmöbeln im Außenbereich. Belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung der behandelten Untergründe und ergibt eine offenporige, seidenglanzende, pflegeleichte Oberfläche, die das Holz vor Witterung schützt. Eignet sich zur Grundbehandlung wie zur Pflege wetterstrapazierter Garten- und Terrassenmöbel aus Teak- und anderen Tropenhölzern, Nadel- und Laubhölzern.

Inhaltsstoffe

Holzöl-Leinöl-Verkochung, aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Leinöl, Ricinenöl-Kolophoniumharzverkochung, Holzöl-Standöl, Zinkoxid, Mikrowachs, Quellton, Kobalt-Polymer-Trockner, Entschäumer, Netzmittel, Zirkonium-, Calcium- und Mangan-Trockner.

Arbeitsschritte:

1. Vorbehandlung

Die Untergründe müssen trocken (Holzfeuchte max.12 %) und sauber sein, evtl. mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen. Alte Anstriche gründlich entfernen. Endschliff bei Gartenmöbeloberflächen mit 180er Körnung.

2. Verarbeitung

BIOFA Teaköl durch Streichen oder Rollen gleichmäßig auftragen und trocknen lassen. Ein zweiter Auftrag mit vorausgegangenem Zwischenschliff (240er

Korn) erhöht die Lebensdauer der Oberfläche und macht sie pflegeleichter.

Wichtig: Unbedingt Vorversuch durchführen! Nicht unter 12° C verarbeiten!

Die Möbel regelmäßig reinigen und auf eine geschlossene Ölschicht achten! Evtl. Pilzbefall sofort entfernen und bei Bedarf, jedoch mind. einmal im Jahr nachölen. Im Winter geschützt lagern.

Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte in Innenräumen ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Behandelte Möbel nicht vor mind. 48 Stunden Trockenzeit benutzen.

3. Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen.

4. Pflege

Zur Pflege wird das Öl einmal dünn mit Pinsel oder Lappen aufgetragen.

Trocknung

Nach 6-10 Stunden staubtrocken, nach 12 Stunden schleif- und überstreichbar (20°C / 50-55% rel. Luftfeuchte).

Verbrauch/Ergiebigkeit pro Anstrich

1. Auftrag 70-100 ml/m² bzw. 10-14 m²/l,
 2. Auftrag 30-50 ml/m² bzw. 20-30 m²/l.
- Hängt aber stark von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab.

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Lagerung

Kühl, trocken und gut verschlossen lagern. Hautbildung möglich. Vor erneutem Gebrauch entfernen. Öl evtl. durchsieben.

Gebinde

0,150 l / 0,75 l / 2,50 l Blechgebände

Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien und Kleider luftdicht in Metallbehälter aufbewahren oder wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocknen lassen –(**Selbstentzündungsgefahr!**) Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren für ausreichende Absaugvorrichtung und Atemschutz sorgen.

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Beim Erwärmen oder Versprühen können explosive Dampf-/Luftgemische entstehen!

Bei der Verarbeitung auf ausreichenden Hautschutz achten. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen! Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich!

Entsorgung

Flüssige Produktreste bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben. Nicht restentleerte und gereinigte Gebinde sind wie das Produkt zu behandeln und zu entsorgen!

AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11*

Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung der Fa. BIOFA vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.