

Technische Daten <i>technical data</i>	Normen	Tentmesh
Garn <i>yarn</i>	-	Kette: Polyethylen HDPE/ Schuss: Polyethylen HDPE warp: polyethylene HDPE/ weft: polyethylene HDPE
Stärke <i>thickness</i>	-	1,35 mm
Gewicht <i>weight</i>	EN 1849/2	ca 340 g/m ²
Reißkraft <i>breaking strength</i>	ISO 13934-1	Kette: ca 63 DaN/5 cm/ Schuss: ca 250 DaN/5 cm warp: ca 63 DaN/5 cm/ weft: ca 250 DaN/5 cm
Weiterreißfestigkeit <i>tear strength</i>	DIN 53363	Kette: ca 19 DaN/ Schuss: ca 36 DaN warp: ca 19 DaN/ weft: ca 36 DaN
Temperaturbeständigkeit <i>temperature resistance</i>	-	+75°C / -30°C
Dehnung <i>elongation</i>	ISO 13934-1	Kette: ca 95,6%/ Schuss: 70,4% warp: ca 95,6%/ weft: ca 70,4%
Behandlung gegen UV <i>treated against UV</i>	1000-Studentest <i>tested for 1000 hours</i>	91% - 98%
Hinweise <i>notes</i>	-	Es empfiehlt sich eine Zickzacknaht für höhere Elastizität bei Spannung. Für das Gewebe empfehlen wir das Nähen mit dem Nadeltyp SUK und mit SERAFIL Faden. A zigzag seam is recommended for more elasticity when stretched. We recommend to sew this material with SUK needle and SERAFIL thread.