

Pureresin Standard W

Allgemein

Pureresin Standard W ist ein mit Wasser waschbares Standard Resin. Pureresin Standard W eignet sich für den Einsatz mit DLP- oder LCD/LED 3D-Druckern. Durch den Einsatz hochwertiger Rohstoffe entsteht ein Hochleistungsresin, welches mit sehr kurzen Aushärtezeiten verarbeitet werden kann.

Eigenschaften

- Sehr kurze Aushärtezeiten
- Hohe Detailgenauigkeit
- Scharfe Konturen
- Glatte Objektoberflächen
- Mit Wasser waschbar
- Hohe Bruchdehnung

Verpackung

Pureresin Standard W wird in einer lichtgeschützten HDPE Flasche mit 0.5kg oder 1kg Inhalt geliefert.

Lagerung

Das Resin sollte an einem dunklen, kühlen und trocken Ort gelagert werden. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 30°C, um eine möglichst lange Haltbarkeit zu gewährleisten.

Sicherheit

Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig durch und halten Sie sich an die Sicherheitshinweise. Verwenden Sie das Resin nur an einem gut durchlüfteten Ort. Tragen Sie bei der Arbeit mit Resin Nitrilhandschuhe und eine Schutzbrille.

Verarbeitung

Schütteln Sie das unbedingt vor jeder Verarbeitung, um eine homogene Durchmischung zu erreichen. Während der Lagerung können sich die Farbpartikel am Boden der Flasche absetzen.

Belichtungszeiten:

Basisschichten: 15-40s

Restliche Schichten: 1.5-15s

Pureresin Standard W lässt sich nach dem Druck mittels Wasser reinigen. Das nicht ausgehärtete Resin löst sich im Wasser auf. Lassen Sie das gedruckte Teil nie länger als 15 Minuten im Wasserbad, um eine Schädigung des gedruckten Bauteils zu vermeiden. Das verunreinigte Wasser muss gemäss den örtlichen Richtlinien für die Entsorgung von Chemikalien entsorgt werden und gehört nicht in die Kanalisation.

pureresine sind Made in Switzerland, von der



Fabru GmbH
3d printing solutions

Technische Daten

Viskosität 25°C	130.8	Pa*s
Dichte 20°C	1.12	g/cm ³
Streckspannung (DIN EN ISO 527)	-	MPa
Streckdehnung (DIN EN ISO 527)	-	%
Bruchspannung (DIN EN ISO 527)	-	MPa
Bruchdehnung (DIN EN ISO 527)	-	%
Shore A	-	
Shore D	-	