

Epifanes Mahagoni Beize

Imprägnierende mahagonifarbenende Holzbeize

Type	Oxidativ trocknend
Basis	Farbige Pigmente in Lösemittel
Produktbeschreibung	Die Epifanes Mahagoni Beize ist eine schnelltrocknende, imprägnierende Holzbeize um (Mahagoni) Holz vor dem Auftrag eines Epifanes 1 oder 2 Komponenten Klarlacksystems farblich zu veredeln. Die Beize gibt dem Holz eine tiefrote, warme Mahagonifarbe.
Anwendungsbereich	Für rohe Holzflächen im Innen- und Außenbereich über der Wasserlinie geeignet. Kann auch zum pigmentieren aller Epifanes 1 und 2 Komponenten Klarlacke eingesetzt werden.
Farbton	Warmer Mahagoni-Farbton
Glanz	n.a.
Dichte bei 20°C.	0,90 kg/dm ³
Viskosität	50 Sek. ISO-cup 6mm
Feststoffgehalt	3 +/- 2 vol. %
VOC-Gehalt	874 g/Liter
Verpackung	500ml.
Haltbarkeit	In geschlossenem Originalgebinde, in dunkler Umgebung, bei Temperaturen zwischen 5 - 25°C, ca. 3 Jahre
Verarbeitungsbedingungen	Temperatur minimal 10°C - maximal 28°C Luftfeuchtigkeit minimal 50% - maximal 75%
Pinselverdünner	Nicht verdünnen
Spritzverdünner	n.a.
Werkzeuge	Fussel freier Lappen, Schaumrolle, Schaumpinsel oder weicher Haarpinsel
Empfohlene Schichtdicke	20 - 30 µm nass = 0 - 1µm trocken
Verarbeitungshinweise	Nicht überlappend auftragen oder nass in nass applizieren. Einen gleichmäßigen dünnen Film auftragen. Nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder bei zuviel Wind arbeiten. Eine zu schnelle Verdunstung des Lösemittels führt zu einem ungleichmäßigen Erscheinungsbild.
Ergiebigkeit theoretisch	4 - 7m ² pro Liter @ 1µm Trockenschichtstärke
Ergiebigkeit praktisch	Ist abhängig vom Untergrund, dem Materialverlust durch die Applikationsmethode, die Form des Objektes und der Verarbeitungsbedingungen.
Untergrundvorbereitung	Rohes, trockenes Holz, mit einer max. Holzfeuchte von 15%. Vor dem Auftrag entfetten und mit 220er Körnung anschleifen.

Epifanes Mahagoni Beize

Imprägnierende mahagonifarbende Holzbeize

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Gleichmäßig in Maserrichtung dünn aufbringen. Je nach gewünschtem Farbton ggf. Bis zu 3 Schichten im Überstrichintervall aufbringen. Die Beize muss nicht angeschliffen werden.

Tropfen und Läufer vermeiden. Falls notwendig Läufer und Tropfen mit Epifanes 1 Komponenten Farbverdünnung, so schnell wie möglich entfernen.

Trockenzeiten bei 20°C. / 65% RLF und 2 µm Trocken schichtstärke

Staubtrocken	Schleifbar	Überstreichbar
30 Minuten	Nicht notwendig	2 Stunden

Überstreichbar mit

Epifanes Bootslack klar	Epifanes Hartholzacköl
Epifanes Rapid Clear	Epifanes Rapidcoat
Epifanes 1K Seidenglanz klar	Aqua Marine Klarlack
Epifanes Poly-urethane klar	Epifanes PP Klarlack Extra

Anwendung in den Klarlacken

Wenn gewünscht kann die Epifanes Mahagoni Beize in alle 1 und 2 Komponenten Klarlacke bis zu 10% hinzugegeben werden. Mit dem so pigmentierten Klarlack können Verfärbungen ausgeglichen werden um eine gleichmäßigen, dunkleren Mahagonifarbtönen zu erhalten.

Kann ebenfalls in z.B. West System Epoxy zugegeben werden.

Persönliche Schutzmaßnahmen

Der Verwender dieses Produktes sollte sich den Nationalgesetzen der Gesundheit, Sicherheit und Umwelt entsprechend verhalten. Für mehr Informationen, siehe Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Die Resultate unserer Farbprodukte und –Systeme basieren auf jahrelangen praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen. Wir garantieren, für die Qualität der Produkte. Eine Gewährleistung für die Endresultate kann nicht übernommen werden, da wir die sachgemäße Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen nicht beeinflussen oder beurteilen können. Die gelieferten Produkten müssen vom Käufer vor der Verarbeitung geprüft werden.