

PRODUKT BESCHREIBUNG

Eine flexible Holzöl/Klarlack Mischung, die wie eine Haut funktioniert. Einfach zu verarbeiten, mit mikroporösen Eigenschaften. Verdünnen und schleifen zwischen den Schichten unnötig. Woodskin trocknet zu einer haltbaren, durchsichtigen Oberfläche mit guten Verlaufseigenschaften. Woodskin penetriert tief in das Holz und hinterlässt einen dünnen Film der nicht reißt oder blättert. Minimaler Wartungsaufwand - einfach reinigen und Jahr für Jahr überstreichen. Kann direkt auf öligen Hölzern wie Teak und Iroko verwendet werden.

PRODUKT INFORMATION

Farbton:	YVC316-Natural Teak
Glanzgrad:	Satin
Spezifisches Gewicht:	0.92
Volumenfestkörper:	41.60%
Typische Haltbarkeit:	2 Jahre
VOC:	447 g/l
Gebindegröße:	750 ml, 2.5 l

TROCKNUNGS-/ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

	Trocknung	
	23°C (73°F)	
Staubtrocken	4 Std.	
Ausgehärtet nach	24 Std.	
	Überarbeitung	
	Untergrundtemperatur	
	23°C (73°F)	
	Min.	Max.
Überarbeitung mit		
Woodskin	24 Std.	-

VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

Vorbereitung	<p>BEREITS MIT WOODSKIN ODER SIKKENS CETOL MARINE BESCHICHTET Mit milder Seifenlauge reinigen. Mit einem Schleifpad anschleifen. Schleifstaub mit Wasser entfernen und trocknen lassen.</p> <p>BEREITS MIT KLARLACK BESCHICHTETES HOLZ Entfernen Sie alle Farbschichten. Folgen Sie den Empfehlungen für rohes Holz.</p> <p>ROHES HOLZ/SPERRHOLZ Woodskin wurde zur direkten Bearbeitung von rohem Holz entwickelt, ohne spezielle Vorbereitung. Das anschleifen der Oberfläche ist vor der Applikation von Woodskin nicht erforderlich. Aus ästhetischen Gründen kann die Oberfläche allerdings mit 80 - 180er Schleifpapier, gefolgt von 280er geschliffen werden. Entfernen Sie Schleifstaub durch abbürsten, absaugen oder abwischen. Wenn die Fläche mit Lösemittel abgerieben wird, dieses vor der Beschichtung mit Farben vollständig verdunsten lassen. Bei Beschichtung von öligen Hölzern muss die Oberfläche entsprechend vorbereitet und entfettet sein. Verdünnung Nr.1 ist empfohlen.</p>
Methode	<p>Verarbeitung (Pinself) Woodskin kann direkt auf rohes Holz oder vorhandene Woodskin oder Sikkens Cetol Marine Beschichtungen aufgetragen werden. Geben Sie die voraussichtlich benötigte Menge in einen separaten Behälter. Mindestens 3 Schichten mit einem Pinsel auftragen; empfehlenerweise einen Pinsel mit langen Borsten. Schleifen zwischen den Schichten ist nicht erforderlich. 24 Stunden zwischen den Schichten trocknen lassen. Wir empfehlen, nicht zu verdünnen.</p>
Hinweise	<p>Mischen Vor Gebrauch gut aufrühren. Verdünnung Nicht verdünnen. Verdünnen Nicht empfohlen. Airless Spritzverfahren Nicht empfohlen. Konventionelles Spritzen Nicht empfohlen. Pinsel Empfohlen. Rolle Nicht empfohlen. Reiniger Verdünnung Nr.1.</p>
Einige wichtige Punkte	Lassen Sie unbeschichtetes Holz niemals über einen längeren Zeit stehen, denn es wird Feuchtigkeit absorbieren.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: <http://www.yachtpaint.com>.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2014.

	Vermeiden Sie die Verarbeitung von Woodskin direkt aus dem Originalgebinde, da dies zu vorzeitiger Alterung und Verschmutzung des Produktes führen kann. Die Missachtung von Trockenzeiten kann zu unzureichender Härtung/Trocknung, Schrumpfung und mangelhafter Anhaftung führen. Vermeiden Sie die Verarbeitung von Farbe in direkter Sonneneinstrahlung. Nur im Überwasserbereich verwenden.
Kompatibilität/Untergründe	Geeignet für alle Holzarten, inklusive ölige Hölzer wie Teak.
Anzahl Schichten	3 Minimum
Ergiebigkeit	(Theoretisch) - 10 m ² /l (Praktisch) - Abhängig von der Oberfläche
Applikationsmethode	Pinsel

TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lagerung	ALLGEMEINE INFORMATION: Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Woodskin zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. TRANSPORT: Woodskin muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.
Sicherheit	ALLGEMEIN: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline. ENTSORGUNG: Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen. Reste von Woodskin sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.
WICHTIGER HINWEIS	<i>Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neuste Ausgabe ist.</i>